



PRZEZROCZYSTA POWŁOKA OCHRONNA JEDNOSKŁADNIKOWA PÓŁPRZEZROCZYSTA FOLIA

Zużycie na warstwę wynosi od 70 do 90 g/m² (w zależności od porowatości powłoki). Średnie końcowe zużycie wynosi od 150 do 200 g/m² (w zależności od porowatości powłoki). Opakowanie 1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg

K FINISH MONO to przezroczysta powłoka ochronna, jednoskładnikowa, oparta na wodnych żywicach akrylowych. Tworzy półprzezroczystą warstwę, która chroni wewnętrzne powierzchnie wykonane z Matèrika przed przypadkowym kontaktem z cieczami różnego rodzaju (powszechnie stosowanymi w budownictwie) oraz przed normalnym zużyciem.

Użycie K FINISH MONO jest przeznaczone do ochrony powierzchni wewnątrz wykonanych z Matèrika, czyniąc je wodoodpornymi, łatwymi do czyszczenia i odpornymi na zwyczajne zużycie, z właściwościami odpornymi na plamy powstałe w wyniku przypadkowego rozlania cieczy różnego rodzaju.

Zalety

- Łatwa aplikacja
- Doskonałe właściwości przyczepności
- Wysoka odporność na plamy
- Doskonała wydajność

Jak używać jakości powierzchni Wsparcie (MATÈRIKA i powiązane wykończenia) musi być wykonane w sposób fachowy, zgodnie z referencyjną kartą techniczną.

Przygotowanie powierzchni

K FINISH MONO należy nakładać po upływie co najmniej 24 godzin od ostatniego zastosowania systemu MATÈRIKA (przy założeniu temperatury 23°C) — U.R. 60-65%), po zeszlifowaniu powierzchni i usunięciu pyłów powstałych podczas obróbki, zgodnie z wytycznymi w referencyjnej karcie technicznej. Upewnij się, że na powierzchni nie ma resztek kurzu ani brudu.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do użycia, przed użyciem wymieszaj w opakowaniu. Aplikacja pierwszej warstwy powinna odbywać się poprzez rozcieńczenie.

Produkt z wodą w ilości 3% masy produktu, przy użyciu wolnoobrotowego miksera. Drugą warstwę należy nałożyć bez rozcieńczania.

Zastosowanie materiału

K FINISH MONO nakłada się za pomocą wata do lakieru do paznokci na cienką warstwę (4-6 mm) pędzlem lub natryskiem. Podczas aplikacji zaleca się nakładanie warstw krzyżowo. Produkt nakłada się w dwóch warstwach w odstępie około 6 godzin przez 24 godziny (przy temperaturze 23-25 °C i wilgotności względnej 60-65%).

Zużycie na warstwę:

pomiędzy 70 - 90 g/ m²
(w zależności od chłonności podłoża).

Zużycie końcowe:

pomiędzy 150 - 200 g/m²
(w zależności od chłonności podłoża).

Technical data

PARAMETRY	WARTOŚĆ jednokomponentowy biały
Składnik produktu	(wewnątrz opakowania)
Kolor	przezroczysty (po wyschnięciu)
Aspekt	łepki płyn
Ciężar właściwy (g/cm ³)	1,05 ± 0,05
Temperatura aplikacji	+10 lub +35°C
Czas schnięcia na dotyk	możliwość układania po 6 godzinach (23°C)
Średnie zużycie	150/200 g/m ² dwie warstwy
Połysk (60°)	30 ± 2 GU
Odporność na ścieranie UNI 8298-9 (typ koła CS17, 1000 obr./min, 1000 g)	< 130 mg
Przechowywanie	12 miesięcy w temperaturze od +5° do +30°C (zdale od światła i mrozu)
Czyszczenie	wodą
Odporność na poślizg, DIN 51130:03	R10
Lotne związki organiczne (VOC)	DYREKTYWA 2004/42/WE: Jednoskładnikowa farba (B/A). Wartość graniczna dla tego produktu (KAT.A/i) to 140 g/l. Produkt zawiera 31 g/l LZO.

Rezystancja kontaktowa (łatwa do czyszczenia) (Po 7 dniach w temperaturze 23-25 °C, przy wilgotności względnej 60-65 %)	
Woda	w ciągu 7 godzin brak zmian
Kawa	można usunąć w ciągu 7 godzin wodą i neutralnym detergentem
Oliwa	można usunąć w ciągu 7 godzin wodą i neutralnym detergentem
Kwaśne napoje gazowane	usunąć w ciągu 1 godziny
Wino	usunąć w ciągu 1 godziny



Konfekcje

1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

Ostrzeżenia

W przypadku aplikacji na podłogę i późniejszej ochrony z użyciem połyskującego K WAX półmatowego lub kryjącego, ostateczny połysk zostanie ustalony przez ten ostatni, bazując na wcześniejszej wersji - wyborze tego samego. Nie stosować: przy temperaturach poniżej +10 °C. Sprawdź, czy podłoża są idealne - czyste przed aplikacją. Nie stosować w miejscach z częstym użytkowaniem i/lub ciągłym kontaktem z wodą, nawet w wysokich temperaturach, takich jak prysznice i wanny. Na traktowanych powierzchniach unikaj osadzania się wody na powłoce przez okres dłuższy niż 7 godzin. Unikaj stojącej wody na powierzchni powłoki między warstwami, aż do całkowitego utwardzenia. Podczas instalacji weź pod uwagę, że wysoka wilgotność spowalnia schnięcie produktu. Podczas użytkowania nosić rękawice i okulary ochronne, stosować wszelkie niezbędne środki ostrożności. Aby uzyskać więcej i pełniejsze informacje na temat użytkowania, w sprawie bezpieczeństwa produktu, zaleca się sprawdzenie najnowszej wersji karty bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzaj najnowszą zaktualizowaną wersję karty technicznej.

Specyfikacja

Ochrona powłok żywicznych – ustalona przez system MATÈRIKA i powiązane wykończenia, poprzez aplikację wałkiem, pędzlem lub natryskiem, w dwóch warstwach jednoskładnikowej powłoki żywicznej, przezroczystej akrylowej, o półmatowym efekcie, zwanej K FINISH MONO (Naici), dla średniego zużycia całkowitego między 150 a 200 g/m², w zależności od porowatości pokrywanej powierzchni.

