

Informacja techniczna

GAIDUR 2177 – MAT TRANSPARENT

dwuskładnikowy lakier poliuretanowy

Opis

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o dobrej odporności na światło i doskonałych właściwościach chemicznych wobec wodnych roztworów kwasów i zasad oraz wielu rozpuszczalników organicznych. Wyróżnia się również twardością i odpornością na ścieranie, co czyni go idealnym do wielu przezroczystych wykończeń. Suchy produkt zapewnia głębokie matowe wykończenie.

Właściwości

Parametr	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Czas schnięcia (na dotyk) (20°C)	4 ± 2	min	UNE 48301-99
Czas schnięcia (całkowity) (20°C)	30 ± 10	min	UNE 48301-99
Proporcja mieszania (wagowo) składnik A/B/C	1,4/1/1,2	-	-

Zastosowanie

GAIDUR 2177 MATE TRANSPARENT jest szczególnie odpowiedni do obróbki podłóg i nawierzchni różnego typu, gdzie wymagana jest dobra odporność chemiczna i odporność na ścieranie. W zależności od rodzaju powierzchni konieczne jest użycie różnych podkładów, aby zapewnić prawidłową przyczepność produktu.

Mieszanie i zużycie

System składa się z 3 składników, które są dostarczane w proporcjach odpowiednich do bezpośredniego mieszania:

A.

ŻYWICA: oznaczona jako 1. składnik GAIDUR 2177 MATE TRANSPARENTE – COMP. A

B.

UTWARDZACZ: oznaczony jako 2. składnik GAIDUR 2177 MATE TRANSPARENTE – COMP. B

C.

ROZCIEŃCZALNIK: oznaczony jako GAIDUR 2177 MATE TRANSPARENTE – COMP. C

Aby osiągnąć dobry rezultat, konieczne jest przestrzeganie poniższej zalecanej kolejności mieszania:

1. Dodaj cały rozcieńczalnik (C) do puszek z żywicą (A) i dobrze wymieszaj, aż uzyskasz jednorodną płynną ciecz.
2. Dodaj całą zawartość pojemnika z utwardzaczem (B) do już rozcieńczonej puszek z żywicą i mieszaj przez 2 minuty, aż uzyskasz jednorodną płynną ciecz o bardzo niskiej lepkości.
3. Nałóż produkt, dobrze rozprowadzając odpowiednim wałkiem (przeznaczonym do lakierów na bazie rozpuszczalników).

Średnia wydajność wynosi około **50 g/m²** na warstwę.

Zaleca się nałożenie co najmniej 2 warstw dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Czas między warstwami, do wyschnięcia na 2–3 godziny, w zależności od temperatury otoczenia.

Powierzchnia do obróbki musi być czysta i sucha, najlepiej przeszlifowana lub potraktowana odpowiednim podkładem lub warstwą bazową.

Po nałożeniu należy pozostawić do wyschnięcia na 12–24 godziny przed chodzeniem po powierzchni.

Umiarkowany ruch jest dozwolony po 48 godzinach, a maksymalna odporność zostaje osiągnięta po 5–7 dniach.

Przechowywanie

W nieotwartych, szczelnie zamkniętych opakowaniach – 24 miesiące.

Środki ostrożności

Lakiery na bazie poliuretanów to substancje chemiczne. Podczas ich stosowania należy zawsze przestrzegać odpowiednich zasad higieny przemysłowej. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki (SDS) dla obu składników (pierwszego i drugiego).

Zawiera łatwopalne rozpuszczalniki!



**Galega de Impermeabilizantes y
Revestimientos Especiales, S.A.**

Outeiro nº 8
15551 Lago, Valdoviño, A Coruña (Hiszpania) gaireisa@gaireisa.com
Tel.: (+34) 981485478

20

00002-CPR-GDUR2177MTTRNS EN

13813:2014

GAIDUR 2177 MATT TRANSPARENT

**Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do
wykonywania posadzek w pomieszczeniach.**

Odporność na ścieranie:	AR 0,5
Przyczepność:	B 2,0
Odporność na uderzenia:	IR 22,1

Zapoznanie się z dokumentami technicznymi jest niezbędne, aby prawidłowo obchodzić się z niniejszym produktem zarówno w zakresie właściwego przechowywania, zastosowania, w tym przetwórstwa. Informacje na temat produktu zawarte w niniejszej publikacji są oparte o obecny stan wiedzy. Niemniej, nie są one równoznaczne z udzieleniem indywidualnej gwarancji dla danego produktu przez producenta. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostosowanie sposobu przechowywania i stosowania produktu do istniejących warunków technicznych oraz aktualnej wiedzy technicznej. Przed użyciem produktu konieczne jest jego każdorazowe przetestowanie przez użytkownika (przeprowadzenie próby) celem sprawdzenia właściwości i zastosowania w odpowiednich warunkach. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z niniejszym produktem. Niniejsza karta techniczna obowiązuje od dnia jej wydania, a dane w niej wskazane mogą zostać odpowiednio modyfikowane. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.